ガラス品種構成					光学的性能						熱的性能						遮蔽係数	日射熱取得率	遮蔽係数	日射熱取得率	遮蔽係数	日射熱取得率
					可視光		日射			紫外線	熱貫流率											
					透過率	反射率 OUT	透過率	反射率 OUT	吸収率	透過率	W/㎡K			kcal/㎡h℃			S・C	η	S・C	η	S・C	η
ガラス1	中空層1	ガラス2	中空層2	ガラス3	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	乾燥空気	アルゴン	クリプトン	乾燥空気	アルゴン	クリプトン	乾燥空気		アルゴン		クリプトン	
SLGY3	10	FL3	10	FL3	65.9	18.6	31.8	43.9	24.2	17.0	1.4	1.1	0.81	1.2	0.97	0.70	0.42	0.36	0.42	0.35	0.41	0.35
SLGY3	10	F4	10	FL3	65.6	18.6	31.5	43.9	24.7	16.6	1.4	1.1	0.81	1.2	0.97	0.70	0.42	0.35	0.41	0.35	0.41	0.35
SLGY4	9	FL4	9	FL4	64.9	18.4	30.7	41.2	28.1	15.7	1.5	1.2	0.85	1.3	1.0	0.73	0.41	0.35	0.41	0.35	0.41	0.35
SLGY3	10	FL3	10	SLGY3	58.3	18.8	24.7	44.9	30.4	6.8	1.1	0.81	0.52	0.93	0.70	0.46	0.38	0.32	0.38	0.32	0.38	0.32
SLGY3	10	F4	10	SLGY3	57.9	18.8	24.4	44.8	30.8	6.7	1.1	0.81	0.52	0.93	0.70	0.46	0.38	0.32	0.38	0.32	0.38	0.32
SLGY4	9	FL4	9	SLGY4	57.3	18.6	23.9	42.1	34.0	6.4	1.2	0.88	0.57	1.0	0.76	0.49	0.38	0.32	0.38	0.32	0.37	0.32

飯田グループホールディングス
IG ウインドウズ株式会社